

N TYPE

扫描二维码
观看视频




了解更多关于
光伏组件的产线细节

SKT510~530M10-132D4 510~530 瓦特

182mm 16BB 132片串N型双玻双面
单晶半片光伏组件

萨科特N型线性功率保证



超级多主栅技术
半片N型电池片



优异的弱光发电性能



100%检验
30年保证系统运行



防火等级A




5400Pa
加强机械载荷



双面转换效率高




 **SUNKET - Solar**



*单位均为毫米
*上图为产品示意图

电流电压及功率电压曲线 (SKT530M10-132D4)



电气特性 (STC/NOCT)

组件型号	SKT510M10-132D4		SKT515M10-132D4		SKT520M10-132D4		SKT525M10-132D4		SKT530M10-132D4	
测试条件	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT	STC	NOCT
最高功率- Pmax(W)	510	386	515	389	520	393	525	397	530	401
开路电压- Voc(V)	46.31	44.10	46.50	44.29	46.69	44.48	46.88	44.67	47.07	44.86
短路电流- Isc(A)	14.04	11.32	14.10	11.37	14.16	11.42	14.22	11.47	14.28	11.51
工作电压- Vmp(V)	38.44	36.35	38.64	36.43	38.84	36.60	39.04	36.76	39.24	36.93
工作电流- Imp(A)	13.27	10.62	13.33	10.68	13.39	10.74	13.45	10.80	13.51	10.86
组件效率-ηm(%)	21.48	/	21.69	/	21.90	/	22.11	/	22.32	/
功率公差(W)	(0, +4.99W)									
最高系统电压(V)	1500Vdc (IEC / UL)									
最大额定熔断电流(A)	30A									

*标准测试条件下STC:辐照度1000W/m², 电池温度25°C, 大气质量AM1.5
*组件额定工作温度条件下NOCT :辐照度 800W/m²,环境温度 20°C, 风速1m/s
*测量公差: ±3% *功率分档最高至:+3%

结构特性

组件尺寸	2094x1134x30mm
重量	27.3kg
电池片	N型单晶182mm (2x66片)
玻璃	镀膜, 2+2mm钢化玻璃, 低铁
边框	阳极氧化铝合金
接线盒	IP68
输出导线	4.0mm², 导线长度: 正负极各50cm, 可定制长度
连接器	MC4兼容
机械载荷	正面最大5400Pa, 背面最大2400Pa

温度特性

最高功率温度系数	-0.290%/°C
开路电压温度系数	-0.250%/°C
短路电流温度系数	+0.045%/°C
工作温度范围	-40~+85°C
额定工作电池片温度	45±2°C

双面输出背面功率增益 *以SKT520M10-132D4为例

功率增益	10%	15%	20%	25%	30%
最高功率- Pmax(W)	572.0	598.0	624.0	650.0	676.0
开路电压- Voc(V)	46.69	46.69	46.69	46.69	46.69
短路电流- Isc(A)	15.58	16.28	16.99	17.70	18.41
工作电压- Vmp(V)	38.83	38.83	38.83	38.83	38.83
工作电流- Imp(A)	14.73	15.40	16.08	16.74	17.41

包装方式

托盘尺寸	2125x1140x1254mm		
运输方式	40'尺高柜集装箱	13.5米平板货车	17.5米平板货车
每托数量	37片	36片	36片
每柜托数	22托	20托	29托
每柜数量	814片	720片	1044片